



izostal sa

Powłoka wewnętrzna do transportu gazu

Rodzaj badania	Wynik wymagany	Wynik uzyskany
Wygląd i ciągłość powierzchni	Gładka, jednolita, ciągła warstwa powłoki bez zacieków	Gładka, jednolita, ciągła warstwa powłoki bez zacieków
Grubość suchego filmu	Min 38 μm	38 – 250 μm
Próba przylegania (ISO 2409)	Parametr siatki nacięć max. 1	0 - 1
Próba utwardzania	Brak zmiękczenia, zmarszczenia lub pęcherzy	Brak zmiękczenia, zmarszczenia lub pęcherzy
Próba porowatości na płytkach szklanych	Mokry film maksymalnie 1 por	Brak porów
	Suchy film maksymalnie 5 porów	Brak porów
Szczelność powłoki	Max. 1 por/100cm ²	Brak porów

